




النانو سيليكون وتطبيقاته الحديثة




سارة الدوسري^(١)، عبير بارشيد^(١)، عطيات حميد^(١)، د. زين حسن يمانى^(٢)

(١)جامعة الملك عبدالعزيز، كلية العلوم-قسم الفيزياء

(٢) جامعة الملك فهد للبترول و المعادن، كلية العلوم-قسم الفيزياء



بعض المعلومات عن السيليكون



<http://www.ioffe.rssi.ru/SVA/NSM/Semicond/Si/index.html>

Basic Parameters at 300 K

Crystal structure	Diamond
Group of symmetry	O_h^7 -Fd3m
Number of atoms in 1 cm ³	$5 \cdot 10^{22}$
Auger recombination coefficient C_n	$1.1 \cdot 10^{-30} \text{ cm}^6 \text{ s}^{-1}$
Auger recombination coefficient C_p	$3 \cdot 10^{-31} \text{ cm}^6 \text{ s}^{-1}$
Debye temperature	640 K
Density	2.329 g cm^{-3}
Dielectric constant	11.7
Effective electron masses m_e	$0.98 m_o$
Effective electron masses m_t	$0.19 m_o$
Effective hole masses m_h	$0.49 m_o$
Effective hole masses m_{hp}	$0.16 m_o$
Electron affinity	4.05 eV
Lattice constant	5.431 Å
Optical phonon energy	0.063 eV

أحد العناصر: ^{14}Si

الكتلة الذرية: ٢٨.٠٨٥٥ و.ك.ذ

وفرته في الأرض: ~ ٢٥%

صلب عند درجة حرارة الغرفة

درجة الانصهار: ١٦٨٣ كلفن

درجة الغليان: ٢٦٢٨ كلفن

كتافته: ٢٣٢٩ كغم/م^٣

معامل انكساره: ~ ٣.٤٢

المقاومة النوعية: ١٠٠٠ أوم-متر

<http://nautilus.fis.uc.pt/st2.5/scenes-e/elem/e01491.html>

بلوريه السيليكون

الماسي (Diamond)










Figure 1.2
Atomic model of (a) unreconstructed and (b) reconstructed Si(100) surfaces. Both top view and side view are shown. All dimensions are in units of angstroms. The $c(4 \times 2)$ unit cell is formed in the regions of anti-phase buckled dimers. The direction of the calculated charge transfer is indicated by the sign in (b).

5






مميزات السيليكون





١. متوفّر في الأرض/ التربة
٢. سهل التحضير (نسبة) في حالته الصافية النقيّة
٣. بالتالي: رخيص
٤. شبه موصل، إذا.. يمكن التحكّم في مواصفاته الكهربائية



استخدامات السيليكون التكنولوجية:

- تحضير السيليكون (خلط من الكربون والأكسجين و السيليكون) للاستخدامات الطبية و الصناعية
- صناعة production of metallic alloys السبائك مع الحديد أو الألمنيوم أو النحاس
- صناعة الصلب
- إزالة الأوكسجين عند تصنيع المغنيسيوم و الكروم
- تحسين مقاومة الألمنيوم للتآكل
- صناعة الإلكترونيات و الدوائر المتكاملة بعد معالجتها بالشوائب (مثل البورون أو الفسفور)
- الخلايا الشمسية





السيلينيوم و الاتصالات الكهروضوئية


تقريبا كل الضوء الممتص يتحول إلى حرارة أو كهرباء، و لا يقوم ببث إشارة كهربائية!
لماذا؟

Indirect band gap material

الحل البديل: جاليموم أرسانيド، و غيرها من المركبات.

لكن هناك إشكالات في هذه المواد:

- توفر المواد و تنقيتها.. سعرها
- سميتها
- تركيبها على القاعدة السيلikonية



أو الحل البديل: النانوسيليكون

Nano Si















FIGURE 1. POROUS SILICON OPTOELECTRONIC circuit in which a silicon bipolar transistor drives a light-emitting diode (LED) in water. The circuit is the same width. Each set of concentric metal rings is a separate LED/transistor section. The rings are designed to collect light when the circuit is in its design and located under the ring. The LED is a standard 3-milliwatt device. The inset shows a larger disk of light at the convergence of the two contact wires.





الطريقة التقليدية لتحضير السليكون الاسفنجي (الناني)



التحضير المطور لحببات النانوسيليكون المثلية






نضيف للوصفة حمض H_2O_2



براءة الاختراع

المسجلة في الولايات المتحدة






جهاز تصنیع حبیبات النانو سیلیکون المثالية



← →
٢٠ سم
تحكم آلی



الخواص الضوئية تعتمد على الحجم

الحجم

1 nm

Blue

1.67 nm

Green

2.15 nm


Yellow

2.9 nm


Red


مثال تجريبي

الاتبعاث




Emission spectrum






أصغر حبيبات النانو سيليكون






حبيبات النانو سيليكون أكبر قليلا




حبیبات النانو سیلیکون

صغيرة للغاية
بين ١ إلى ٤ نانومتر
توزيعات نقية من أحجام متفاوتة
شديدة التوهج الضوئي
ألوان متعددة: أحمر، أخضر، أزرق



1 nanometer
 $\text{Si}_{29}\text{H}_{24}$

29 Silicon (yellow)
24 Hydrogen (white)






Nano Si

خلط الألوان

Nano Si

كما في مساحيق التجميل، علماً بأن السيليكون مادة غير سامة، بل و لطيفة على الجلد (و الكائنات الحية عموماً)




الأخضر: ٧.١ نانومتر



الأحمر: ٢.٩ نانومتر




الأزرق: ١.٠ نانومتر



حبیبات النانو سیلیکون تباع تجاریا



<http://www.meliorum.com/silicon.htm>



Nano Si

Nano Si

Nano Si

Nano Si

تطبيقات النانو سيليكون


Nano Si

Nano Si

Nano Si


Nano Si

Nano Si




خلية شمسية
سيليكونية

Nano Si



Nano Si

خلية شمسية
سيليكونية نانوية



Nano Si

الخلايا الشمسية

يمكن توليد الكهرباء مباشرةً من الاشعة الشمسية
بطريقتين:

١ - السيليكون العادي:


واسع الانتشار.

٢ - السيليكون النانوي

سهل التصنيع .

مرن.

كفائته عالية .






تطوير الخلايا الشمسية السليكونية

بالتعاون مع د/ تركي آل سعود ، د/ محمد الصالحي ، د/ عبد الرحمن المهنـا /مدينة الملك عبدالعزيز و جامعة الملك سعود - الرياض


Nano Si

قدم معرض براءة اختراع في الولايات المتحدة من طرف نايفه و زملائه!




تألق كهربائي فوق بنفسجي قوي من الصمامات الثنائية السليكونية المسامية


http://www.mrs.org/s_mrs/sec_subscribe.asp?CID=2462&DID=140464&action=detail




الصمامات الثنائية السليكونية
باعتة الضوء وجد أنها تبعث
ضوء فوق بنفسجي قوي خطى
الشكل بوجود جهد مقداره ٢٠
فولت وشدة هذا الضوء قوية
وكافية لضخ بلورة عضوية




Silicon light-Emitting diode



light emitting
diode diode
LED lamplight
compon



Yellow LED diode
lamp light rectifiers
resonator



النانو سليكون يرفع مستوى محاربة الأورام وعلاجه


<http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3812987.stm>

استطاع العلماء في جامعة Singapore (مع العلم أن أعلى معدلات الإصابة بسرطان الكبد في سنغافورة) بإصال العقاقير المعالجة للأورام بواسطة مادة تسمى بالـ Biosilicon وهي مادة في حجم النانو ولها مميزات عديدة فهي رخيصة الثمن مسامية تستطيع حمل التيار الكهربائي قابلة للانحلال والذوبان في الجسم وقابلة للتكيف مع الأجسام الحية. حيث أن السليكون عندما يصل لحجم النانو يصبح biodegradable قابل للذوبان بواسطة البكتيريا في الجسم مثل حمض السيلسيك (Silicic acid) مع العلم أن هذا الحمض غير ضرر بالجسم. وكون أن السليكون يحمل التيار الكهربائي فإن عملية التحكم بمادة الـ Biosilicon داخل الجسم تكون ممكنة وبشكل أدق. حسب ما أثبتته التجارب العملية على الفئران فإنهم عندما قاموا بإصال الدواء للورم عن طريق الحقن المباشر كان موت الفئران ١٠٠٪ أما عندما وضعوا العقار على مادة الـ biosilicon لم تمت الفئران مما دل على قدرة هذه المادة المتناهية الصغر على التكيف في الأجسام الحية.



Liver tumour in a computerized tomography scan

-
-
-
-




Biosilicon electronmicrograph surface view



Biosilicon honeycomb structure



Syring with biosilicon material dissolved in transport medium






الخطوة الهائلة نحو ننممة الالكترونيات

<http://www.hno.harvard.edu/gazette/2004/07.22/99-nanotips.html>

قام الباحثون في جامعة هارفارد بتصغير الوصلات الرابطة بين مكونات وأجزاء الدوائر الالكترونية الدقيقة الى ابعاد النانومتر باستخدام أسلاك السليكون النانوية

أسلاك السليكون النانوية (الأزرق على اليسار) غطيت بمادة النيكل ثم سخنت لتكون رابطة كما في الخطوة الثالثة ثم حفرت كيميائيا لازالة النيكل الزائد والجزء الأيمن من الصورة يعرض ثلاثة أسلاك سليكونية نانوية قطرها ٢٠ نانومتر أخذت بالمجهر الالكتروني.









النانوسيلikon المثالي مع الفلزات الأرضية النادرة للأغراض متعددة الوظائف

بالتعاون مع د/ تركي آل سعود ، د/ عبد الرحمن المهنـا /مدينة الملك عبدالعزيز، و ذلك بـغرض تضخيم الإشارات و التقاطها، و التصوير الضوئي و المغناطيسي. آملين الوصول إلى صناعة الليزر على الوصلة الإلكترونية مما سيكون له أكبر الأثر في الاتصالات الضوئية.

براءة اختراع تحت التحضير

أستاذی البروفسور منیر بن حسن ناپھہ و النانو سپلپکون





Nano Si

Nano Si

Nano Si

Broadband Light Amplifier: A Link in Silicon Photonics

Silicon photonic systems-on-a-chip will require components to direct and filter light. Now researchers have created a new kind of amplifier for a silicon chip—one that works for a much broader range of wavelengths than previous devices.

The amplifier, created by the research groups of Alexander Gaeta and Michal Lipson at Cornell University, employs a nonlinear process called four-wave mixing (*Nature* **441**, 960).

The amplifier consists of a 6.4-mm-long silicon waveguide with a cross-section of 300 by 550 nm, surrounded by silicon dioxide. The researchers sent a signal at wavelengths of around 1555 nm through the waveguide, along with a pump beam from a separate light source. The tight confinement of the photons allows for an energy transfer between the beams.

In four-wave mixing, two photons at the pump wavelength are converted

into two new photons, one at the signal wavelength and one at a wavelength that equals twice the pump wavelength minus the signal wavelength (see diagram, right). The original signal photons join the ones created by the mixing process, so the signal is amplified.

Four-wave mixing itself is not new, but this process had not been previously demonstrated on a silicon chip, said Lipson, an assistant professor of electrical and computer engineering. In fact, previous four-wave mixing amplifiers, made with optical fibers, are tens of meters long.

With such a high degree of confinement, even a small change of the waveguide's dimensions brought about a big change in the amount of amplification. Based on the finite-difference time-domain computer simulations that they carried out, Lipson, Gaeta and colleagues sized the waveguide to provide




Diagram of four-wave mixing within a broadband light amplifier.

Gaeta Group, Cornell University

the optimum amount of amplification. In experiments, they realized a peak conversion efficiency of +5.2 dB, more than 20 times the efficiency of earlier efforts.


According to Lipson, the new amplifier will permit dense wavelength division multiplexing in all-silicon photonic integrated circuits. The Cornell researchers' work also could lead to the application of four-wave mixing to related silicon-compatible optical circuit elements.

خاتمة:


أرجو أن تكون ورقتنا قد ساهمت في تحقيق أهداف اللقاء،
و التي نصت على..

أهداف اللقاء:


- ١ - إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال العلوم مما سوف ينعكس بإذن الله على تطوير العلوم في المملكة من خلال رفع مستوى البحث العلمي الأساسي أو المجال التطبيقي والصناعي.
- ٢ - إبراز ونقل الخبرات العلمية المتميزة في كليات البنات.
- ٣ - دعم وتعزيز التعاون بين الباحثين والتعرف على الإمكانيات المتاحة لدفع سيرة البحث العلمي



Nano Si



خاتمة:



Nano Si

٣. المملكة العربية السعودية تتمتع بميزات في هذا المجال مما يحدها أن نشعر عن ساعد العزم و ننطلق في أبحاثنا العلمية و المحافظة على ممتلكاتنا الفكرية بإثبات براءات الاختراع.

Nano Si


Nano Si

Nano Si

Nano Si

١. تعرضنا لميزات السيليكون في التقنيات الحديثة، و قصوره في جانب الاتصالات الكهروضوئية.

٢. وجدنا أن مادة السيليكون النانوية قد تفوقت في هذا المجال مما يتاح لها فرص تطبيقية في مجالات عديدة.



شكر و تقدير

نقدم بالشكر الجزيئ للقائمين على اللقاء العلمي الثاني لكلية التربية الاقسام العلمية بجدة على إتاحة الفرصة لمشاركة بهذه الورقة.

كما نشكر كلا من جامعة الملك عبدالعزيز و جامعة الملك فهد للبترول و المعادن على دعمهما المتواصل للأبحاث العلمية.

أخيرا.. نشكر معاشر الإخوة و الأخوات الحضور على حسن متابعتهم للموضوع،
أملين أن نجد من بين استفساراتهم و مداخلاتهم ما يرفع الهم و يثير حماس التنافس
في مضمار البحث العلمي.

و الحمد لله أولا و آخرا..

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..

Table 2. Estimated Abundance of Elements (in relative atomic %)

Earth		Earth's crust		Earth's Atmosphere	
Oxygen	50	Oxygen	47	Nitrogen	78
Iron	17	Silicon	28	Oxygen	21
Silicon	14	Aluminium	8.1	Argon	0.93
Magnesium	14	Iron	5.0	Carbon	0.03
Sulphur	1.6	Calcium	3.6	Neon	0.0018
Nickel	1.1	Sodium	2.8	Helium	0.00052
Aluminium	1.1	Potassium	2.6		
Universe		Sun		Humans	
Hydrogen	92.47	Hydrogen	90.99	Hydrogen	61
Helium	7.40	Helium	8.87	Oxygen	26
Oxygen	0.06	Oxygen	0.078	Carbon	10.5
Carbon	0.03	Carbon	0.033	Nitrogen	2.4
Nitrogen	0.01	Neon	0.011	Calcium	0.23
Neon	0.01	Nitrogen	0.010	Phosphorus	0.13
Others	0.01	Magnesium	0.004	Sulphur	0.13


No.	Atomic Weight	Name	Symbol	M.P. (°C)	B.P. (°C)	Density* (g/cm³)	Earth crust (%)*)	Discovery (Year)	Group*	Electron configuration	Ionization energy (eV)
8	15.9994	Oxygen	O	-218	-183	1.43	46.71	1774	16	[He] 2s ² 2p ⁴	13.6181
14	28.0855	Silicon	Si	1410	2355	2.33	27.69	1824	14	[Ne] 3s ² 3p ²	8.1517
13	26.9815	Aluminum	Al	660	2467	2.7	8.07	1825	13	[Ne] 3s ² 3p ¹	5.9858
26	55.845	Iron	Fe	1535	2750	7.87	5.05	ancient	8	[Ar] 3d ⁶ 4s ²	7.9024
20	40.078	Calcium	Ca	839	1484	1.55	3.65	1808	2	[Ar] 4s ²	6.1132
11	22.9897	Sodium	Na	98	883	0.97	2.75	1807	1	[Ne] 3s ¹	5.1391
19	39.0983	Potassium	K	64	774	0.86	2.58	1807	1	[Ar] 4s ¹	4.3407
12	24.305	Magnesium	Mg	639	1090	1.74	2.08	1755	2	[Ne] 3s ²	7.6462
22	47.867	Titanium	Ti	1660	3287	4.54	0.62	1791	4	[Ar] 3d ² 4s ²	6.8281

Production of Identical Si nanoparticles


- 1-10 $\Omega\text{-cm}$ p-type <100> Si
- H₂O₂:HF:MeOH etch at $I > 150 \text{ mA/cm}^2$
- Lateral etch produces meniscus
- Slowly lower sample ~1-2 mm/Hr
- Ultrasound and filter

● Cor
US patent issued ---- method --- With Zain Yamani-KFPM
merically viable
amounts
US patent issued ---- material composition --- With Zain Yamani-KFPM

- Easy Delivery from a liquidM



Manipulation of surfaces of nanoparticles




- Hydrogen removed and replaced with an amine group
- Highly improved solubility

E. Rogozhina, P.V. Braun, M.H. Nayfeh, et. al., Appl. Phys. Lett., 78, 23, 2001

حساسات نانوية ضوئية عن طريق التشكيل الذاتي الجزيئي

<http://www.freepatentsonline.com/6815706.html>



الحساسات النانوية تتكون من:

- سلك سيليكوني نانوي ذو طول محدد ويحتوي على وصلات كهربائية رقيقة على كلا الطرفين.
- مجموعة من الجزيئات المتشكلة ذاتياً على سطح هذا السلك وظيفة هذه الجزيئات هو تعديل أو معايرة الموصلية الكهربائية للسلك السيليكوني النانوي بإحدى طرفيتين:
 - أ) عكس قطبية الجزيئات (حيث يتم خلق القطبية عن طريق تعریض الجزيئات لـ UV فتتغير وتصبح في حالة غير مستقرة ثم يتم تعریضها للحرارة لتعود لحالتها السابقة)
 - ب) عملية نقل عكسية للاكترون والطاقة من الجزيئات للسلك النانوي حيث أن الجزيئات هنا يتم اختيارها من مجموعة تحتوي على ال prophyrins, phthalocyanines, anthraquinones cyanines
- مبدأ التشكيل الذاتي الجزيئي يطبق هنا في عملية ربط جزيئات وظيفية على سطح السلك السيليكوني النانوي وهذه العملية ستشكل طبقات رقيقة جداً فائقة الترتيب لها روابط كيميائية قوية على السطح والتي لا يمكن الحصول على مثلها بالطرق التقليدية .